

コンクリート床用補修剤 エポキシ樹脂

6kgセット

主剤 1kg 4缶／硬化剤 1kg 2缶
ケース入数

主剤 1kg 6缶／硬化剤 1kg 3缶



性状

	主剤	硬化剤
外 観	白色ペースト状	黒色ペースト状
主成分	エポキシ樹脂	ポリアミドアミン
粘 度 mpa・s/℃	530,000	280,000
配合比	100	50
可使時間 25℃/分	約20分	

用途

- ◆ コンクリート床のひび割れ・クラック補修に
- ◆ コンクリートの目地の充填
- ◆ コンクリート床の凹凸で台車の動きが悪いとお悩みの方
- ◆ 自分で手軽に補修したいと考えている方

特徴

- ◆ 乾きが早く乾燥後には塗装も可能です。
- ◆ エポキシ樹脂が主成分なので密着性に優れています。
- ◆ 約2時間後には人の通行が可能です。

使用方法

A剤とB剤を2:1の割合でよく練り混ぜて下さい。
調合された材料をヘラやコテを使用し補修箇所に塗りつけて下さい。

補修前



補修後



補修例(クラック補修)

詳しいお問い合わせは下記どうぞ

 **ケミテック中部株式会社**

名古屋市名東区極楽2丁目14番地
TEL(052)704-5711 FAX(052)704-3288